

ASRIN ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA

TANIM :Kısa yağlı alkid reçine esaslı, hava kurumalı endüstriyel astar boyadır.

ÖZELLİKLER: Endüstriyel kullanım amaçlı ekipmanın korozyondan korunması ve dekore edilmesi maksadıyla kullanılan, metal yüzeylere iyi yapışan, kolay kaplama özelliğine sahip olan, sonkat boya uygulamasına uygun zemin hazırlayan, hızlı kuruyan bir astar boyadır.

KULLANIM YERLERİ:Sanayi tesisleri, metal merdivenler, ray, radyatör vb. metal aksamalarda pas önleyici, son kat boya öncesinde metali korumak amacıyla kullanılır. Hafif alaşımlı metallerde (galvaniz) yapışma zayıf olacağından kullanılması uygun değildir.

UYGULAMA ŞEKLİ:Uygulama aparatları tabanca, rulo. Uygulama yüzeyinde var ise kir yağ, gress, hadde kabukları, kabarmış boya kalıntıları kirliliğin derecesine bağlı olarak tel, sert tel fırça, raspa veya kumlama yöntemi ile temizlenmelidir. Temizlenmiş metal üzerinde kesinlikle nem olmadığından emin olunduktan sonra boyama işlemine geçilmelidir. Katlar arası bekleme süresi 6 saattir. Uygulama zeminin sıcaklığı + 5 °C den yüksek olmalıdır.

UYGULAMA SICAKLIĞI:+5 °C ile +30 °C.

KURUMA SÜRESİ:Uygulama şekline göre 25 C° de; Dokunma Kuruması : 15–20 dakika Toz Tutma Zamanı : 1–2 saat Tam Kuruma Zamanı :24 saat

KAPLAMA GÜCÜ:Uygulama yüzeyine, uygulama şekline ve renklere bağlı olarak (tek kat 25 mikron kuru film kalınlığında) 1 L boya 10- 12 m² 1 kg boya 8 –10 m²

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: 1/1---- GLN----17/1