

ASRIN SİLİKONLU ROLEX GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

TANIM: Silikon esaslı akrilik kopolimer emülsiyon esaslı rulo ile uygulanan ve mercan rulo ile desen verilen, mat, yapı son kat dekoratif desenli dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü yeni eski mineral esaslı yüzeyler (sıva),beton, brüt beton eternit, beton üzerine, istenildiğinde de dekoratif amaçlı veya bozuk sıva ve hatalı zeminlerde yüzeye desen vermek için uygulanır.

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzeylerde aderans düşürücü toz, kir, yağ, eski ve kabarmış kaplamalar tümüyle temizlenmelidir. Yüzey çok kaygan ise boyanın tutunabileceği bir yüzey hazırlanmalıdır Eski boyalı veya yeni boyanacak mineral esaslı yüzeyler ASRIN SİLİKONLU ASTAR ile astarlanmalıdır.

Uygulama öncesi ASRIN SİLİKONLU ROLEX çok iyi karıştırmalıdır. Rulo yada püskürtme sistemi ile hiç inceltmeden yada %10-20 temiz su ile inceltilerek tek kat halinde yüzeye uygulanmalıdır. Grenli dış cephe kaplaması tek kat olarak uygulandığından isteğe bağlı olarak uygulanacak renkle aynı olan dış cephe astarı veya uygulama yapılacak grenli dış cephe kaplaması % 5 - 15 oranında su ile inceltip astar olarak post rulo ile uygulanır. Astarlama işleminden sonra kalın veya ince desenli rulo seçildikten sonra öncelikle rulo üzerindeki boya, boyanacak alana eşit olarak yayılır ve son olarak sadece tek yönde tarama yapılarak (yukarıdan aşağıya veya soldan sağa veya tersi) istenilen desen bulunduktan sonra bütün boyanacak yüzeyde aynı işlem tatbik edilir. Tarama işleminin farklı uygulanması desenin bozuk olmasına, boya renginin farklı görünmesine ve yüzeyin dalgalı görünmesine sebep olacağından bu işleme önemle dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyinde boyama işlemi bitmeden yarım bırakılmamalıdır ve çok sıcak saatlerde uygulama yapılmamalıdır. Mevsim geçiş dönemlerinde ise boyama işlemi erken saatlerde bitirilmelidir. Kuru olmayan zemine kesinlikle boya uygulaması yapılmamalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı en az +5 C olmalıdır ve yüzey yağış almamalıdır. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar, sis, ve yüksek bağıl nem veya yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ: 20 °C de; dokunma kuruması 1-3 saat, tam kuruması 24 saat. Kimyasal mukavemeti 72 saattir.

SARFIYAT: Yüzey pürüzlülüğüne, emiciliğine ve istenen desen miktarına bağlı olarak 500-1200 gr/m² dir.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5-35 c arasında depolanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü en az 1 yıldır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S24 Deri temasından sakının

S25 Göz temasından sakının

S46 Yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavaboya ve tuvalete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik tutmaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: 20/1

